



# ALLESLIJM

## UNIVERSELE LIJM VOOR 1001 LIJMKLUSJES BIJ HET KNUTSELEN OF IN HET HUISHOUDEN



### DROOGTIJDEN\*

**Droog-/Uithardingstijd:** ca. 24 uur.

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Temperatuurbestendigheid:** van -10°C tot +80°C.

**Chemicaliënbestendigheid:** Matig.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Polyvinylacetaat

**Kleur:** Transparant

**Viscositeit:** ca. Dunvloeibaar

**Vastestofgehalte:** ca. 34 %

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze, waterdichte hobbylijm.

### TOEPASSINGSGBIED

Lijmt papier, karton, textiel, diverse kunststoffen, piepschuim (Tempex), leer en kleine stukjes hout, glas, keramiek, porselein en metaal. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP)

### EIGENSCHAPPEN

- Kleurloos
- Waterbestendig
- Universeel
- Temperatuurbestendig -10°C tot +80°C

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C.

**Eisen oppervlakken:** De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Breng lijm aan op beide te verlijmen oppervlakken en laat kort drogen. Dan, wanneer de lijm nog vochtig is, drukt u de materialen stevig op elkaar en laat ca. 24 uur drogen. Voor dunne, poreuze materialen (zoals papier) de lijm aan één zijde aanbrengen. Druk de delen onmiddellijk op elkaar na het aanbrengen van de lijm.

**Vlekken/resten:** Natte lijmresten direct verwijderen met aceton. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.